

| Наименование показателя | Нормативное значение* |
|--|------------------------------|
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,2 |
| Количество воды для затворения сухой смеси, л/кг | 0,23-0,26 |
| Плотность, кг/м ³ | 1550 |
| Удобоукладываемость, мм | >260 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 |
| Температурный диапазон применения, °С | +5...+30 |
| Время сохранения удобоукладываемости, мин | ≥45 |
| Прочность на сжатие, МПа, через 24 часа | ≥30,0 |
| через 28 суток | ≥60,0 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа, через 24 часа | ≥4,0 |
| через 28 суток | ≥7,0 |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа | ≥2,0 |
| Диапазон линейного расширения через 24 часа, % | 0,04-0,09 |
| Марка по водонепроницаемости, W | ≥16 |
| Марка по морозостойкости, F | ≥300 |
| Коэффициент сульфатостойкости | 0,95 |